

1002 LANKOMUR ÉPAIS

PRÉPARATION DES SUPPORTS



LES «PLUS» PRODUIT

- Jusqu'à 90%⁽¹⁾ de poussière en moins
- Épaisseur 1 à 10 mm
- Excellente qualité de glisse à la mise en œuvre
- Finition parfaitement lisse
- Emballage sac 15 kg avec poignée

80% de poussière en moins
tout au long du chantier.



LES «PLUS» DÉVELOPPEMENT DURABLE

- Émission de Poussière Réduite
- Dry Technologie



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

▼ ENDUIT DE RAGRÉAGE MURAL, Épaisseur 1 à 10 mm

PROPRIÉTÉS

Enduit de ragréage mural en poudre donnant un produit se comportant comme une pâte après gâchage, destiné au rattrapage de planimétrie et au débouillage des voiles en béton. Il permet de réaliser un surfacage des supports et d'éliminer les défauts d'aspect des cueillies, coutures de banche ou nids de gravier (ségrégation).

DOMAINES D'APPLICATION

- Murs intérieurs et extérieurs.
- Plafonds intérieurs et extérieurs.

Supports admissibles

Intérieur/Extérieur

- Béton banché
- Voile de béton armé
- Sous-face de dalle béton
- Panneaux de béton préfabriqués
- Enduit traditionnel

Intérieur seulement

- Carreaux de briques pour cloisons (hourdés au liant hydraulique base ciment).

Revêtements associés

- Enduits de parement plastique
- Enduits minéraux décoratifs
- Peintures insaponifiables
- Papiers peints
- Tissus
- Revêtements plastiques collés
- Revêtements céramiques collés sur ragréage d'épaisseur minimale de 3 mm en intérieur seulement.

CARACTÉRISTIQUES

- **Composition** : liant hydraulique, charges minérales et adjuvants
- **Couleur** : gris
- **Granulométrie** : < 0,40 mm
- **pH** : 12
- **D.P.U. à 20°C** : environ 1 h 30 à 20°C

Adhérences (MPa)⁽²⁾

en épaisseur 3 mm

Échéances	28 jours
Support béton	> 1 MPa

Résistances mécaniques (MPa)⁽³⁾

Échéances	28 jours
Traction/Flexion	4 MPa
Compression	10 MPa

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports

- Le support doit être propre, sain, dépoussiéré, exempt de toutes traces d'huile, de laitance, produit de cure,...
- Les balèvres et coutures de bandes seront arasées.
- Humidification du support avant application.

Préparation du produit

- Mélanger manuellement ou mécaniquement de préférence 1 sac de 15 kg de **1002 LANKOMUR ÉPAIS** avec 5,25 à 6,15 litres d'eau potable, soit environ 35 à 41% d'eau, jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène sans grumeaux.
- Ne pas faire d'ajout d'eau lorsque le produit a amorcé sa prise.

Application du produit

- La mise en œuvre s'effectue à l'aide d'une lisseuse inox ou d'une truelle sur la surface à enduire.
- Le surfacage est réalisé au minimum en deux passes : la première pour égaliser le support, la seconde pour la finition.
- Délai entre les deux passes : 1 h à 1 h 30 à +20°C.
- Délai avant recouvrement : 7 jours minimum en s'assurant du taux d'humidité selon le revêtement associé.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Température d'utilisation comprise entre +5°C et +35°C.
- Ne pas utiliser sur support ruisselant, gelé ou par temps de gel.
- Ne pas utiliser sur support à base de plâtre.
- Après finition, et par forte chaleur, protéger le mortier de la dessiccation par humidification de la surface sans la délayer.
- Ne pas utiliser pour des supports immergés.
- Humidification du support avant application, notamment par forte chaleur.
- L'épaisseur de 10 mm ne peut être obtenue que ponctuellement en obturation de trous de bullage.
- L'ajout de liant hydraulique ou d'adjuvant est interdit.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.

(1) Mesures réalisées en laboratoire. - (2) Valeur de laboratoire donnée à titre indicatif sur support humide. - (3) Essais réalisés sur éprouvettes 4 x 4 x 16, conservées à +20°C et 50% d'humidité. Valeurs de laboratoire données à titre indicatif.

CONSOMMATION

- 1 kg/m²/mm.

CONDITIONNEMENT

- Sac de 15 kg.

CONSERVATION

12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, et stocké à l'abri de l'humidité.

GARANTIE

- R.P. fabricant.

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

Documentation Technique 2015 - La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com.

ParexGroup S.A. / Département Mortiers Spéciaux - 19 place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux Cedex
Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55 - Renseignements techniques : 0 826 08 68 78

PAREXLANKO